



PLASTIMUR

Likestone Microcemento

Rivestimento continuo decorativo a base cemento

CODICE 4020



COLORE

Da cartella

CONFEZIONE

Fusti da 6kg o da 20 kg

CONSERVAZIONE

Almeno 12 mesi nelle confezioni integre, conservate in luoghi asciutti al riparo dall'umidità e su palette di legno.

CARATTERISTICHE

Likestone Microcemento è un rivestimento traspirante colorato a spessore fino, in polvere monocomponente da miscelare con acqua, composto da cementi, quarzi micronizzati, pigmenti e additivi specifici. Applicabile su superfici verticali e orizzontali grazie alla sua aderenza; questo materiale da costruzione viene posato su superfici come piastrelle, cartongesso, marmo, gesso, massetti fini, nello spessore di pochi mm ottenendo un rapido rinnovamento degli spazi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Likestone Microcemento è un rivestimento all'avanguardia, senza giunture, finitura a spatola ad effetto marmorino ideale sia per spazi esterni che interni. È un rivestimento continuo applicabile su pavimenti, pareti, scale, soffitti, piscine e persino mobili; la sua versatilità ha portato ad una presenza maggiore nelle ristrutturazioni di abitazioni, locali commerciali, palestre, capannoni industriali, hotel, ristoranti, ecc.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per l'applicazione di Likestone Microcemento la preparazione è fondamentale per una buona riuscita della finitura. I supporti devono essere puliti, solidi, asciutti, stagionati; esenti da grassi, polveri, forti umidità di risalita, salinità e tutto ciò che renda difficile una buona adesione al supporto. Se si applica su ceramica, su marmi e supporti molto lisci è necessario applicare un promotore di adesione come Rasogress Plus avendo pulito molto bene la superficie prima; procedere con applicazione di autolivellante o rasatura con annegamento di rete di armatura per uniformare il fondo e procedere con l'applicazione del Likestone microcemento.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Likestone Microcemento va miscelato con acqua con circa il 25% +/- di acqua tramite frusta, agitare accuratamente fino ad ottenere una pasta spatolabile priva di grumi.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Likestone Microcemento va miscelato con acqua con circa il 25% +/- di acqua tramite frusta, agitare accuratamente fino ad ottenere una pasta spatolabile priva di grumi.

APPLICAZIONE E CONSUMI

Likestone Microcemento viene applicato tramite spatola in due/tre mani intervallati da asciugatura di 10 ore, nello spessore completo di circa 2 mm e a finitura ultimata proteggere la superficie con **Likestone vernice N**.

CONSUMI

I consumi vengono influenzati dalla natura dei supporti e dal tipo di applicazione, il consumo medio è di circa 1,5 kg/mq per mm di spessore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Aspetto	Polvere colorata
Colore	Da cartella
Confezione	Fusti da 6 o da 20 kg
Residuo Solido	100%
Diametro dell'inerte	0,3 mm max
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +30°C
Reazione al fuoco	Classe A1 (UNI EN 13501-1)

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a una temperatura compresa tra +5° e +30°, non applicare all'esterno con pioggia, gelo imminente o con forte vento, il prodotto contiene cemento pertanto è irritante, quindi proteggersi con indumenti e mascherine antipolvere.

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di rivestimento con Likestone Microcemento della Plastimur SRL da applicare in due/tre mani su pavimento e/o pareti nello spessore completo di circa 2 mm intervallato di asciugatura di circa 10 ore per mano e a finitura ultimata proteggere la superficie con Likestone vernice N della Plastimur SRL.